

## TXT-300/TXG-320-as TESTEX felületi érdesség-rögzítő szalag és mérő



A **TXT-300**-as **TESTEX** érdesség-rögzítő szalag képes a szemcseszórt felület profiljának pontosan rögzítésére, ami a **TXG-320**-as érdesség-mérő készülékkel mérhetővé válik.

A szemcseszórás eljárás során alapvető fontosságú, hogy elérjük a megfelelő felületi profilt, biztosítva ezzel, hogy a felhordott festékrendszer megfelelő teljesítményt nyújtson.

A **TXT-300**-as **TESTEX** érdesség-rögzítő szalag el van látva egy védő papírral, amit el kell távolítani, mielőtt a szalagot felragasztanánk a szemcseszórt felületre, és azt arra rányomnánk. Miután a **TESTEX** szalagot eltávolítjuk a felületről, az megőrzi a szemcseszórt felület profilját (negatív lenyomat keletkezik – a ford. megj.), ami mérhető egy készülék segítségével (**TXG-320**) és az átlagos „völgy–csúcs” távolság számítható. A készüléket először le kell nulláznunk - pontosabban be kell állítanunk (a ford. megj.) **50 µm**-ra, mivel figyelembe kell vennünk a szalag alapvastagságát, majd a szalagot be kell helyezni a mérő készülékbe (**TXG-320**), és a mozgatható ülőjét rá kell állítani a szalagra, majd a készülékkel el kell végezni a mérést.

Ezzel az eljárással olyan nehezen hozzáférhető helyek profiljai is mérhetőkké válnak, amelyek más eljárással nem mérhetők, mint pl. csőbelső felületek érdessége.

Igény esetén **UKAS** kalibrációs bizonylatot is tudunk biztosítani, a megfelelő költség fejében. Használható az **ISO DIS 8503-3**, **BS 7079-CS**, **ASTM D 4417-C**, **NACE RP 0287-95** szabványok szerint.

**Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.**

**Internet honlap: [www.geniusmbt.hu](http://www.geniusmbt.hu) Tel: 48/898 139 E-mail cím: [info@geniusmbt.hu](mailto:info@geniusmbt.hu)**

<b>A TXT-300-as TESTEX érdesség-rögzítő szalag és TXG-320-as érdesség-mérő műszaki adatai</b>					
<b>Cikkszám</b>	<b>Termék</b>	<b>Méréstartomány, metrikus</b>	<b>Méréstartomány, angolszász</b>	<b>Elvégezhető mérések száma</b>	<b>Műbizonylatok cikkszám</b>
7863301	<b>TXT-300</b> TESTEX szalag; durva	20 – 50 µm	0,8 – 2,0 mils	50	7863011
7863302	<b>TXT-300</b> TESTEX szalag; durva, X	40 - 115 µm	1,5 – 4,5 mils	50	7863011
7863303	<b>TXT-300</b> TESTEX szalag; durva, X plusz	100 - 125 µm	4,0 – 5,0 mils	50	7863011
					<b>Kalibrációs bizonylat cikkszám</b>
7863200	<b>TXG-320</b> TESTEX érdesség-mérő				7863205